

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/012964 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G02B 6/00, 6/10 (74) 代理人: 江原 省吾, 外 (EHARA, Syogo et al.); 〒5500002 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 5 番 2 6 号 江原特許事務所 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011501
- (22) 国際出願日: 2004 年 8 月 4 日 (04.08.2004) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-205935 2003 年 8 月 5 日 (05.08.2003) JP
特願2004-202626 2004 年 7 月 9 日 (09.07.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本電気硝子株式会社 (NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5208639 滋賀県大津市晴嵐 2 丁目 7 番 1 号 Shiga (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 俣野 高宏 (MATANO, Takahiro) [JP/JP]; 〒5208639 滋賀県大津市晴嵐 2 丁目 7 番 1 号 日本電気硝子株式会社内 Shiga (JP). 吉原 聡 (YOSHIHARA, Satoru) [JP/JP]; 〒5208639 滋賀県大津市晴嵐 2 丁目 7 番 1 号 日本電気硝子株式会社内 Shiga (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
— 補正書・説明書

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE FOR OPTICAL COMMUNICATION DEVICE, METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND OPTICAL COMMUNICATION DEVICE USING THE SAME

(54) 発明の名称: 光通信デバイス用基材、その製造方法およびそれを用いた光通信デバイス



(57) Abstract: A substrate for an optical communication device being comprised of a ceramics or a glass-ceramics containing a β -quartz solid solution or a β -eucryptite solid solution as a main crystal and exhibiting an average thermal expansion coefficient in the range of -40 to $+100^\circ\text{C}$ of -55 to $-120 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$, characterized in that it exhibits a maximum thermal expansion hysteresis of less than 12 ppm, when it is subjected to the heating from -40°C to $+100^\circ\text{C}$ at $1^\circ\text{C}/\text{min}$ and the cooling from 100°C to -40°C at $1^\circ\text{C}/\text{min}$.

(57) 要約: 本発明の光通信デバイス用基材は、 $-40 \sim +100^\circ\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材において、 -40°C から 100°C まで $1^\circ\text{C}/\text{分}$ での昇温、および 100°C から -40°C まで $1^\circ\text{C}/\text{分}$ での降温を行なった際に生じる熱膨張ヒステリシスが最大で12 ppm未満である。



2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

明細書

光通信デバイス用基材、その製造方法およびそれを用いた光通信デバイス

技術分野

本発明は、負の熱膨張係数を有する光通信デバイス用基材、その製造方法およびその基材上に正の熱膨張係数を有する光部品を固定してなる光通信デバイスに関するものである。

背景技術

光通信技術の進歩に伴い、光ファイバを用いたネットワークが急速に整備されつつある。ネットワークの中では、複数の波長の光を一括して伝送する波長多重技術が用いられるようになり、波長フィルタ、カプラ、導波路等が重要な光通信デバイスになりつつある。

この種の光通信デバイスの中には、温度によって特性が変化し、屋外での使用に支障をきたすものがあるため、このような光通信デバイスの特性を温度変化によらずに一定に保つ技術、いわゆる温度補償技術が必要とされている。

温度補償を必要とする光通信デバイスの代表的なものとして、ファイバブラッググレーティング（以下、FBGという）がある。FBGは、光ファイバのコア内に格子状に屈折率変化を持たせた部分、いわゆるグレーティング部分を形成した光通信デバイスであり、下記の式1に示した関係に従って、特定の波長の光を反射する特性を有している。このため、波長の異なる光信号が1本の光ファイバを介して多重伝送される波長分割多重伝送方式の光通信システムにおける重要な光通信デバイスとして注目を浴びている。

$$\lambda = 2 n \Lambda \quad \cdots \text{(式1)}$$

ここで、 λ は反射波長、 n はコアの実効屈折率、 Λ は格子状に屈折率に変化を設けた部分の格子間隔を表す。

しかしながら、このようなF B Gは、温度が変化すると反射波長が変動するという問題がある。反射波長の温度依存性は、式1を温度Tで微分して得られる下記の式2で示される。

$$\begin{aligned}\partial \lambda / \partial T &= 2 \{ (\partial n / \partial T) \Lambda + n (\partial \Lambda / \partial T) \} \\ &= 2 \Lambda \{ (\partial n / \partial T) + n (\partial \Lambda / \partial T) / \Lambda \} \quad \cdots \text{(式2)}\end{aligned}$$

この式2の右辺第2項の $(\partial \Lambda / \partial T) / \Lambda$ は光ファイバの熱膨張係数に相当し、その値はおよそ $0.6 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ である。一方、右辺第1項は光ファイバのコア部分における屈折率の温度依存性であり、その値はおよそ $7.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ である。つまり、反射波長の温度依存性はコア部分の屈折率変化と熱膨張による格子間隔の変化の双方に依存するが、大部分は屈折率の温度変化に起因していることが分かる。

このような反射波長の変動を防止するための手段として、温度変化に応じた張力をF B Gに印加し、グレーティング部分の格子間隔を変化させることによって、屈折率変化に起因する成分を相殺する方法が知られている。

この具体例として、予め板状に成形した原ガラス体を結晶化して得られる負の熱膨張係数を有するガラスセラミックス基材に、所定の張力を印加したF B Gを接着固定することによって、F B Gの張力をコントロールしたデバイス（例えば、特許文献1：特表2000-553967号公報参照。）や、セラミックスを焼結して得られる負の熱膨張係数を有するセラミックス基材に、所定の張力を印加したF B Gを接着固定することによって、F B Gの張力をコントロールしたデバイス（例えば、特許文献2：特開2003-146693号公報参照）が開示されている。

上記デバイスは、温度が上昇するとセラミックス基材またはガラスセラミックス基材が収縮し、光ファイバのグレーティング部分に印加されている張力が減少する。一方、温度が低下するとガラスセラミックス基材またはセラミックス基材が伸長して光ファイバのグレーティング部分に印加されている張力が増加する。この様に、温度変化によってF B Gにかかる張力を変化させることによってグレーティング部分の間隔を調節することができ、これによって反射中心波長の温度依存性を相殺することができる。

上記の特許文献1、2に記載のガラスセラミックス基材やセラミック基材は、熱膨張係数が負であり、単一部材からなるため簡便な機構で温度補償を行なうことができるが、昇温時と降温時での最大の寸法の差（熱膨張ヒステリシス）が大きく、これらのガラスセラミックス基材やセラミック基材を光通信デバイス用基材として使用し、正の熱膨張係数を有する光部品としてのF B Gをこの基材に固定すると、光通信デバイス用基材の寸法が温度変化の速度によって異なるため、F B Gによる反射中心波長が安定せず、光通信デバイスとして安定した性能を発揮できないという問題を有していた。

発明の開示

本発明の目的は、温度補償技術に必要な負の熱膨張係数を有するとともに、熱膨張ヒステリシスが小さい光通信デバイス用基材、その製造方法およびそれを用いた光通信デバイスを提供することである。

本発明者等は、負の熱膨張係数を有するセラミックスまたはガラスセラミックスを低温処理と高温処理とを交互に各々複数回行なうことで、熱膨張ヒステリシスを小さくできることを見だし、本発明を提案するものである。

すなわち、本発明の光通信デバイス用基材は、 $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材において、 -40°C から 100°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での昇温、および 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での降温を行なった際に生じる最大の熱膨張ヒステリシスが 12 ppm 未満であることを特徴とする。

また、本発明の光通信デバイス用基材の製造方法は、 $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材の製造方法において、基材に対して 20°C 以上の温度での高温処理と 20°C 以下の温度での低温処理とを

交互に各々複数回行ない高温処理と低温処理の温度差が40～240℃であることを特徴とする。

また、本発明の光通信デバイスは、-40～+100℃における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材に、正の熱膨張係数を有する光部品を固定してなる光通信デバイスであって、光通信デバイス用基材において-40℃から100℃まで1℃/分での昇温、および100℃から-40℃まで1℃/分での降温を行なった際に生じる熱膨張ヒステリシスが最大12ppm未満であることを特徴とする。

本発明の光通信デバイス用基材は-40～+100℃における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材において、-40℃から100℃まで1℃/分での昇温、および100℃から-40℃まで1℃/分での降温を行なった際に生じる最大の熱膨張ヒステリシスが12ppm未満であるため、この基材に固定した光通信デバイスの反射中心波長ヒステリシスを20ppm以下に抑制することができる。

また、本発明の光通信デバイス用基材は、長期間にわたって高温高湿雰囲気曝されても、-40～100℃における平均熱膨張係数や、熱膨張ヒステリシスの変化を小さくすることができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明における実施例の光通信デバイスを示す平面図である。

図2は、-40～100℃の範囲における基材の熱膨張ヒステリシスを示すグラフである。

図3は、実施例8の長期耐久性試験の平均熱膨張係数と熱膨張ヒステリシスの結果を示すグラフである。

図4は、実施例6と比較例1の長期耐久性試験（温度サイクル試験）の結果を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

本発明の光通信デバイス用基材は、 $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ の温度範囲において $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ の負の平均熱膨張係数を有するため、光通信デバイスの温度依存性を相殺でき、光部品の温度補償用部材として使用することができる。 $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ の温度範囲において熱膨張係数が $-55 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ よりも負に小さいまたは正であると、または、 $-120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ よりも負に大きいと、正の熱膨張係数を有する光部品の温度依存性を相殺することができないため、光部品の温度補償用部材として使用することができない。

また、本発明の光通信デバイス用基材は、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなるため、十分な機械的強度を有するとともに機械加工性に優れており、所定の形状に容易に成形することができる。

光通信デバイス用基材の形状は角柱状、円柱状、円筒状、平板状が加工しやすく、角柱状、円柱状、平板状の場合、光部品を収納するためにスリットが全長にわたって設けられていても構わない。

本発明の光通信デバイス用基材は、 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ で降温した際、 $-40 \sim 100^{\circ}\text{C}$ まで 20°C 毎に7つに区切った温度範囲の平均熱膨張係数の最大値と最小値の差が $6 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 以内であると、 -40°C から $+100^{\circ}\text{C}$ まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ で昇温、および 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での降温を行なった際に生じる最大の熱膨張ヒステリシスが12ppm未満になりやすい。

本発明の光通信デバイス用基材は、質量%で、 SiO_2 45～60%、 Al_2O_3 20～45%、 Li_2O 7～12%、 TiO_2 0～4%、 ZrO_2 0～4%を含有すると、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体の結晶化度を高くできるため好ましく、特に、 $\text{Li}_2\text{O}:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2$ のモル比が1:1.5～2.5:2～3であると好ましい。

上記のように組成範囲を限定した理由を述べる。

SiO_2 は、負の熱膨張係数を示す主結晶の主成分であるが、その含有量が 45%未満の場合には主結晶の析出量が不十分となりやすく、一方、60%を超えると所望の主結晶相以外の結晶相が析出しやすいため、 SiO_2 の範囲は、45～60%、好ましい範囲は、46～59%である。

Al_2O_3 も同様に、負の熱膨張係数を示す主結晶の主成分であるが、その量が 20%未満の場合には主結晶の析出量が不十分となりやすく、45%を超えると所望の主結晶相以外の結晶相が析出しやすいため、 Al_2O_3 の範囲は、20～45%、好ましい範囲は、21～44%である。

Li_2O も同様に、負の熱膨張係数を示す主結晶の主成分であるが、その量が 7%未満の場合には主結晶の析出量が不十分となりやすく、12%を超えると所望の主結晶相以外の結晶相が析出しやすいため、 Li_2O の範囲は、7～12%、好ましい範囲は、7.5～11.5%である。

なお、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Li_2O が負の熱膨張係数を示す β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体の主成分であるが、 $\text{Li}_2\text{O}:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2$ のモル比が 1:1.5～2.5:2～3 である。この範囲において主結晶の析出量が高くなりやすく、この範囲から外れると大きな負の熱膨張係数が得られにくい。

ZrO_2 、 TiO_2 は、いずれも核形成剤として作用するが、いずれも 4%を超えると、核形成剤として作用しない余剰な成分が存在し、曲げ強度の劣化が発生することから範囲は、それぞれ 0～4%、好ましい範囲は、0.5～3%である。

また、上記の成分以外にも MgO 、 BaO 、 ZnO 等のアルカリ土類や Na_2O 、 K_2O 等のアルカリ成分等の他成分を 10%以下まで添加することができる。

また、本発明の光通信デバイス用基材は、シラン化合物、シロキサン化合物もしくはシラザン化合物から選ばれる有機珪素化合物の 1 種または 2 種以上を含む溶液によって処理されてなると、高温高湿雰囲気中に長期間曝されても基材の熱膨張係数が変化しにくいとともに、熱膨張ヒステリシスを小さくしやすいため好ましい。

本発明の光通信デバイス用基材の製造方法は、 $-40\sim+100^\circ\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55\sim-120\times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは

β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材の製造方法において、基材に対して 20°C 以上の温度での高温処理と 20°C 以下の温度での低温処理とを交互に各々複数回行ない高温処理と低温処理の温度差が $40 \sim 240^{\circ}\text{C}$ であるため、熱膨張ヒステリシスが小さく長期間にわたって高温高湿雰囲気にも曝されても熱膨張係数や熱膨張ヒステリシスの変化が小さい光通信デバイス用基材を得ることができる。特に、 -40°C 以下での低温処理と、 $20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ での高温処理とを交互に各々複数回行なうと、 -40°C から $+100^{\circ}\text{C}$ まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ で昇温、および 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での降温を行なった際に生じる最大の熱膨張ヒステリシスを 12 ppm 未満にすることができる。なお、低温処理と高温処理の順序は問わない。

β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスは、負に大きい熱膨張係数を有する β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体からなる複数の結晶粒子の集合体（多結晶体）を主成分として含有しており、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体は、異方性の熱膨張係数を有する結晶（ c 軸方向の熱膨張係数が負であり、 a 軸方向の熱膨張係数は正である結晶）であるため、異方性による歪みにより結晶粒子の粒界には、部分的に粒界空隙が形成される。温度変化時の a 軸方向の膨張または収縮は、この粒界空隙によって緩和されるが、 c 軸方向の熱膨張係数が主にセラミックスまたはガラスセラミックスの熱膨張係数を支配するため、セラミックスまたはガラスセラミックスは、負に大きい熱膨張係数を有するようになる。

熱膨張ヒステリシスは、昇温させたときの熱膨張曲線と降温させた時の熱膨張曲線が一致しない現象を指す。粒界空隙は、降温時には a 軸方向に結晶粒子が収縮することによって解離（粒界空隙の容積が増大）し、昇温時には a 軸方向に結晶粒子が膨張することによって結合（粒界空隙の容積が減少）するが、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスにおいて熱膨張ヒステリシスが発生する原因は、粒界空隙の解離が、スムーズに行なえず、温度変化に追従できないことにあると

考えられる。粒界空隙の解離がスムーズに行われられない理由は、空隙表面での摩擦に起因すると考えられる。

20℃以上の温度での高温処理と20℃以下の温度での低温処理とを交互に各々複数回行ない、高温処理と低温処理の温度差が60～240℃であると、特に-40℃以下での低温処理と、20～200℃での高温処理を交互に各々複数回行なうと、熱膨張ヒステリシスの測定温度範囲において、粒界空隙に新しい表面が形成されることがなく、粒界空隙の表面の摩擦を減少させることができるため、熱膨張ヒステリシスが小さくなる。すなわち、低温処理温度から高温処理温度への昇温、あるいは高温処理温度から低温処理温度への降温を繰り返すことによって、粒界空隙の結合と解離が繰り返されることで、粒界空隙の表面が擦れ合って滑らかになり、摩擦を減少させることができるため、熱膨張ヒステリシスが小さくなる。

高温処理と低温処理の温度差が60℃よりも小さいと粒界空隙が擦れ合って滑らかになる効果が小さく、240℃よりも大きくても粒界空隙の表面が擦れ合って滑らかになる効果が増大することがなく、また、昇温または降温に時間がかかり生産性が悪く経済的でない。

低温処理温度が、熱膨張ヒステリシスを測定する際の最低温度、具体的には-40℃よりも高いと、熱膨張ヒステリシスを測定する際に、粒界空隙に滑らかでない新しい表面が形成され、粒界空隙の表面同士の摩擦を増加させてしまうため好ましくない。

また高温処理温度が、20℃よりも低いと、昇温時または降温時に粒界空隙の表面同士が擦れ合いにくく、粒界空隙の表面同士の摩擦を減少させにくい。200℃よりも高いと、昇温時または降温時に粒界空隙の表面同士が擦れ合うものの、この温度よりも高くしてもその効果が増大することがなく、また昇温または降温に時間がかかり生産性が悪く経済的ではない。

また、-40℃以下での低温処理と、20～200℃での高温処理を交互に各々1回づつ行なうだけであると、粒界空隙の表面同士が擦れ合う回数が少なく、粒界空隙の表面同士の摩擦が小さくなりにくい。

−40℃以下での1回の等温保持時間および20～200℃での1回の等温保持時間がそれぞれ60分以内、好ましくは1～30分である。60分より長く熱処理を行なっても、粒界空隙の表面同士の摩擦をより小さくする効果が増大しないため、生産性が悪くなり、経済的でない。

本発明の光通信デバイス用基材の製造方法は、シラン化合物、シロキサン化合物もしくはシラザン化合物から選ばれる有機珪素化合物の1種または2種以上を含む溶液で基材を処理すると、高温高湿雰囲気中に長期間曝されても基材の熱膨張係数が変化しにくいとともに、熱膨張ヒステリシスを小さくしやすいため好ましい。なお、基材に対して−40℃以下での低温処理や20～200℃での高温処理と、有機珪素化合物を含む溶液での処理を行なう順序は問わない。

本発明の光通信デバイス用基材の製造方法は、基材を0℃における飽和水蒸気圧よりも低い水蒸気圧の雰囲気において低温処理や高温処理を行なうと、結露や霜が発生しないため基材に水分が付着せず、粒界空隙の表面同士が擦れ合うことを阻害することなく、粒界空隙の表面同士の摩擦を減少させやすい。

また、本発明の光通信デバイス用基材の製造方法は、基材を低温や高温で処理する雰囲気がヘリウムガス雰囲気であると、基材に熱が伝わりやすいため好ましい。

本発明の光通信デバイスは、−40～+100℃における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材に正の熱膨張係数を有する光部品（例えば、FBG）を固定してなる光通信デバイスであって、光通信デバイス用基材において−40℃から100℃まで1℃/分での昇温、および100℃から−40℃まで1℃/分での降温を行なった際に生じる熱膨張ヒステリシスが最大12 ppm未満であるため、反射中心波長ヒステリシスを20 ppm以下に抑制することができる。

本発明の光通信デバイスは、本発明の光通信デバイス用基材上に正の熱膨張係数を有する光部品を固定する際に使用する接着剤として、ガラス、ポリマー接着剤、または金属が使用可能であるが、ポリマー接着剤を用いると、安価で、強固に接着可能であり、高効率で光通信デバイスを生産できるため好ましく、具体的

には、エポキシ系接着剤が好適であるが、その他にもシリコン系やアクリル系接着剤が使用可能である。

【実施例】

以下、本発明を実施例および比較例を用いて詳細に説明する。

表1および2に、本発明の実施例1～10を示し、表3に比較例1～6を示す。また、図1は、本発明における実施例の光通信デバイスを示す平面図であり、図2は、 $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ の範囲における基材の熱膨張ヒステリシスを示すグラフである。また、図3は、実施例8の長期耐久性試験の平均熱膨張係数(□)と熱膨張ヒステリシス(◆)の結果を示すグラフであり、図4は、実施例6(●)と比較例1(▲)の長期耐久性試験(温度サイクル試験)の結果を示すグラフである。

表1

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
基材	セラミック ス(A)	セラミック ス(A)	セラミック ス(A)	セラミック ス(A)	セラミック ス(A)
Li ₂ O:Al ₂ O ₃ :SiO ₂ モル比	1:1:2.9	1:1:2.9	1:1:2.9	1:1:2.9	1:1:2.9
低温処理温度 (°C)	-40	-40	-40	-40	-40
等温保持時間 (分)	3	3	30	30	30
高温処理温度 (°C)	20	100	100	100	100
等温保持時間 (分)	3	3	30	30	30
処理回数 (回)	2	2	2	5	10
平均熱膨張係数 ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	-81	-81	-81	-72	-82
熱膨張ヒステリシス(ppm)	11	9	7	5	4
20°C毎の平均熱膨張係数差 ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	6.0	6.0	5.0	5.0	4.5
波長ヒステリシス(pm)	16.5	13.5	10.5	7.5	6.0

表 2

	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例 10
基材	セラミック ス(A)	セラミック ス(B)	セラミック ス(C)	セラミック ス(D)	ガラスセラミ ックス(E)
Li ₂ O:Al ₂ O ₃ :SiO ₂ モル比	1:1:2.9	1:1:3	1:1.3:2.5	1:1.1:3.2	1:1.3:2.5
低温処理温度 (°C)	-40	-40	-40	-40	-40
等温保持時間 (分)	30	30	30	30	30
高温処理温度 (°C)	20	100	100	100	100
等温保持時間 (分)	30	30	30	30	30
処理回数 (回)	5	5	5	5	5
平均熱膨張係数 ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	-82	-77	-71	-65	-70
熱膨張ヒステリシス(ppm)	9	3.5	4	4	11
20°C毎の平均熱膨張係数差 ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5
波長ヒステリシス(pm)	13.5	5.5	6.0	6.0	16.5

表 3

	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6
基材	セラミック ス(A)	セラミック ス(C)	セラミック ス(D)	セラミック ス(A)	セラミック ス(A)	セラミック ス(A)
Li ₂ O:Al ₂ O ₃ :SiO ₂ モル比	1:1:2.9	1:1.3:2.5	1:1.1:3.2	1:1:2.9	1:1:2.9	1:1:2.9
低温処理温度 (°C)	-	-	-	30	0	-40
等温保持時間 (分)	-	-	-	3	3	1440
高温処理温度 (°C)	-	-	-	100	40	100
等温保持時間 (分)	-	-	-	3	3	1440
処理回数 (回)	-	-	-	5	5	1
平均熱膨張係数 ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	-80	-75	-70	-80	-80	-80
熱膨張ヒステリシス(ppm)	25	21	20	23	20	16
20°C毎の平均熱膨張係数差 ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5
波長ヒステリシス(pm)	37.5	31.5	30.0	34.5	30.0	24.0

まず、実施例1～6は、焼結後の組成が、質量%でSiO₂ 55.0%、Al₂O₃ 33.1%、Li₂O 9.4%、TiO₂ 0.8%、ZrO₂ 1.0%、MgO 0.2%、P₂O₅ 0.5%となるように粉末を焼結し、β-石英固溶体を主結晶として含有するセラミックス(A)からなる基材1を作製した。

図1に示すように、基材1は、長さ40mm、幅4mm、厚さ3mmの寸法を有し、上面に全面にわたって深さ0.6mmのスリット1aが形成されている。この基材1を $\{R^1Si(OH)_a(OCH_3)_bO_{(m-1)/m}\}_m$ で表されるシロキサン化合物を含むIPA(イソプロピルアルコール)溶液に浸し、10分間超音波振動を与えた後+100°Cで10分間乾燥した。なお、上記シロキサン化合物は、R¹がC₆H₁₃、aが0.07、bが1.88、mが2.1である。

続いて、基材1を表1および表2に記載した処理温度、等温保持時間および処理回数で、恒温恒湿槽（日立恒温恒湿槽：EC-13MHP）によって処理した。

なお、 -40°C 以下での低温処理と $20\sim 200^{\circ}\text{C}$ での高温処理をそれぞれ1回づつ行なった場合、処理回数を1回として数えた。

最後に、各基材1のスリット1a中に、FBG2を挿入し、基材1の両端付近の2点をエポキシ系接着剤3（協立化学産業（株）製XOC-02THK）を用い、FBG2を基材1に接着固定することによって光通信デバイス10を作製した。なお、FBG2の基材1への接着は、 $3200\text{mW}/\text{cm}^2$ の出力を有するメタルハライドランプを使用して、波長 $300\sim 400\text{nm}$ の紫外線をエポキシ系接着剤3に2秒間照射して接着剤を硬化させて行なった。

実施例7は、焼結後の組成が、質量%で SiO_2 55.5%、 Al_2O_3 32.6%、 Li_2O 9.2%、 TiO_2 0.9%、 ZrO_2 1.0%、 MgO 0.2%、 P_2O_5 0.5%となるように粉末を焼結し、 β -石英固溶体を主結晶として含有するセラミックス（B）を使用した以外は、実施例4と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

実施例8は、焼結後の組成が、質量%で SiO_2 56.0%、 Al_2O_3 32.1%、 Li_2O 9.0%、 TiO_2 0.9%、 ZrO_2 1.1%、 MgO 0.2%、 P_2O_5 0.7%となるように粉末を焼結し、 β -石英固溶体を主結晶として含有するセラミックス（C）を使用した以外は、実施例4と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

実施例9は、焼結後の組成が、質量%で SiO_2 56.0%、 Al_2O_3 32.6%、 Li_2O 8.6%、 TiO_2 0.9%、 ZrO_2 1.1%、 MgO 0.3%、 P_2O_5 0.5%となるように粉末を焼結し、 β -石英固溶体を主結晶として含有するセラミックス（D）を作製した以外は、実施例4と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

実施例10は、組成が質量%で SiO_2 46.2%、 Al_2O_3 40.9%、 Li_2O 9.1%、 TiO_2 2.0%、 ZrO_2 1.8%となるように原料を調合した後、 1200°C で7時間熔融し、急冷することによってガラスを作製し、次いで 1350°C で15時間加熱して主結晶として β -石英固溶体が析出した

ガラスセラミックス（E）を使用した以外は、実施例 4 と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

比較例 1 は、低温処理および高温処理を行なわなかった以外は実施例 1 ～ 6 と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

比較例 2 は、低温処理および高温処理を行なわなかった以外は実施例 8 と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

比較例 3 は、低温処理および高温処理を行なわなかった以外は実施例 9 と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

比較例 4 ～ 6 は、表 3 に記載した温度－保持時間で熱処理を行なった以外は実施例 1 ～ 6 と同様にして基材および光通信デバイスを作製した。

－40～＋100℃の範囲における基材の平均熱膨張係数と熱膨張ヒステリシスの測定は、ディラトメーター（マックサイエンス製）を用いて行なった。熱膨張ヒステリシスは、図 2 に示すように－40～100℃の間で1℃/分で昇温および降温し、40℃における冷却時の寸法 L_1 と加熱時の寸法 L_2 を測定し、 L_1 と L_2 との差（ $|L_1 - L_2|$ ）を常温で測定した寸法 L で除した値とした。

20℃毎の平均熱膨張係数差は、図 2 に示すように－40～100℃の間で1℃/分で降温を行なった際の熱膨張曲線を20℃毎に7つの温度範囲に区分し、それぞれの温度範囲における平均熱膨張係数を算出した後、それらの最大値と最小値の差から求めた。

作製した光通信デバイスの波長ヒステリシスは、光通信デバイスを－40～100℃の範囲で1℃/分で昇温および降温し、FBGによって反射された光の波長のうち、1550nm付近に現れる中心波長をスペクトラムアナライザー（アドバンテスト製 Q-8384）を用いてpm単位で精密に測定し、35℃での波長の差として求めた。

基材の長期耐久性は、基材を85℃、85%の高温高湿雰囲気中で2000時間放置し、基材の熱膨張係数および熱膨張ヒステリシスを経時的に測定して評価した。

光通信デバイスの長期信頼性（温度サイクル試験）は、室温（20℃）より－40℃まで1℃/分で降温させ、－40℃で30分間保持した後、85℃まで

1℃/分で昇温、85℃で30分間保持した後、室温（20℃）まで1℃/分で降温させる温度サイクルを最大500回行い、0回、200回、500回行なった際の、1550nm付近の中心波長をスペクトラムアナライザー（アドバンテスト製 Q-8384）を用いてpm単位で精密に測定し、-40℃～85℃までの温度変化による波長の変化量を温度依存性として算出し、温度サイクルが0回の時との差を温度依存性の変化量として評価した。

表1、2から明らかなように、実施例1～10の光通信デバイスは、-40～100℃における平均熱膨張係数が $-65 \sim -81 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、光通信デバイス用基材の20℃毎の平均熱膨張係数が $6 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 以下であり、熱膨張ヒステリシスが11ppm以下と小さいため反射中心波長ヒステリシスも16.5pm以下と小さかった。

また、図3から明らかなように、実施例8の光通信デバイス用基材は、長期間にわたって高温高湿雰囲気中に放置されても、平均熱膨張係数や熱膨張ヒステリシスの変化が小さかった。なお、実施例1～7および9～10も実施例8と同様に長期間にわたって高温高湿雰囲気中に放置しても平均熱膨張係数や熱膨張ヒステリシスの変化が小さかった。

また、図4から明らかなように、実施例6の光通信デバイスは、長期信頼性試験である温度サイクル試験を行なっても、温度依存性の変化量が小さかった。なお、実施例1～5および7～10も実施例6と同様に長期信頼性試験である温度サイクル試験を行なっても、温度依存性の変化量が小さかった。

一方、表3から明らかなように比較例1～3の光通信デバイスは、低温処理および高温処理を行なわなかったため、光通信デバイス用基材の熱膨張ヒステリシスが20ppm以上と大きく、光通信デバイスの反射中心波長ヒステリシスも30ppm以上と大きかった。また、比較例4および5の光通信デバイスは、-40℃以下の低温領域で低温処理を行なっていないため、光通信デバイス用基材の熱膨張ヒステリシスが20ppm以上と大きく、光通信デバイスの反射中心波長ヒステリシスも30ppm以上と大きかった。また、比較例6の光通信デバイスは、-40℃以下の低温領域での低温処理と20～200℃の高温領域での高温処理をそれぞれ1回づつしか行なっていないため、光通信デバイス用基材の熱膨張ヒ

ステリシスが16 p p m以上と大きく、光通信デバイスの反射中心波長ヒステリシスも24 p m以上と大きかった。

また、図4から明らかなように、比較例1の光通信デバイスは、長期信頼性試験である温度サイクル試験を行なった結果、温度依存性の変化量が大きかった。なお、比較例2～6も比較例1と同様に長期信頼性試験である温度サイクル試験を行なった結果、温度依存性の変化量が大きかった。

産業上の利用可能性

本発明の光通信デバイス用基材は、十分に大きな負の平均熱膨張係数を有するとともに熱膨張ヒステリシスが小さく、長期耐久性に優れるため、この基材にF B Gを固定した光通信デバイスは、温度変化や、長期間高温多湿環境に曝されても、温度補償を充分に行なうことができ、F B Gによる反射中心波長ヒステリシスを20 p m以下と小さくすることができ、例えば、一度により多くの情報を伝達するために異なる波長の光を同時に伝送する波長分割多重伝送方式用の光通信デバイス用の基材として好適である。

請求の範囲

1. $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材において、 -40°C から 100°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での昇温、および 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での降温を行なった際に生じる最大の熱膨張ヒステリシスが 12 ppm 未満であることを特徴とする光通信デバイス用基材。

2. 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ で降温した際、 $-40 \sim 100^{\circ}\text{C}$ まで 20°C 毎に7つに区切った温度範囲の平均熱膨張係数の最大値と最小値の差が $6 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 以内であることを特徴とする請求の範囲1に記載の光通信デバイス用基材。

3. 質量%で、 SiO_2 45~60%、 Al_2O_3 20~45%、 Li_2O 7~12%、 TiO_2 0~4%、 ZrO_2 0~4%を含有することを特徴とする請求の範囲1または2に記載の光通信デバイス用基材。

4. $\text{Li}_2\text{O}:\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2$ のモル比が $1:1.5 \sim 2.5:2 \sim 3$ であることを特徴とする請求の範囲3に記載の光通信デバイス用基材。

5. $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材の製造方法において、基材に対して 20°C 以上の温度での高温処理と 20°C 以下の温度での低温処理とを交互に各々複数回行ない高温処理と低温処理の温度差が $40 \sim 240^{\circ}\text{C}$ であることを特徴とする光通信デバイス用基材の製造方法。

6. 基材に対して -40°C 以下での低温処理と、 $20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ での高温処理とを交互に各々複数回行なうことを特徴とする請求の範囲5に記載の光通信デバイス用基材の製造方法。

7. -40°C 以下での1回の等温保持時間および $20\sim 200^{\circ}\text{C}$ での1回の等温保持時間がそれぞれ60分以内であることを特徴とする請求の範囲6に記載の光通信デバイス用基材の製造方法。

8. 請求の範囲1～4のいずれかに記載の光通信デバイス用基材に、正の熱膨張係数を有する光部品を固定してなることを特徴とする光通信デバイス。

補正書の請求の範囲

[2004年12月3日(03.12.04)国際事務局受理：出願当初の請求の範囲4は補正された。他の請求の範囲は変更なし。(2頁)]

1. $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材において、 -40°C から 100°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での昇温、および 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ での降温を行なった際に生じる最大の熱膨張ヒステリシスが 12 ppm 未満であることを特徴とする光通信デバイス用基材。

2. 100°C から -40°C まで $1^{\circ}\text{C}/\text{分}$ で降温した際、 $-40 \sim 100^{\circ}\text{C}$ まで 20°C 毎に7つに区切った温度範囲の平均熱膨張係数の最大値と最小値の差が $6 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 以内であることを特徴とする請求の範囲1に記載の光通信デバイス用基材。

3. 質量%で、 SiO_2 45~60%、 Al_2O_3 20~45%、 Li_2O 7~12%、 TiO_2 0~4%、 ZrO_2 0~4%を含有することを特徴とする請求の範囲1または2に記載の光通信デバイス用基材。

4. $\text{Li}_2\text{O} : \text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$ のモル比が $1 : 1 \sim 1.3 : 2.5 \sim 3.2$ であることを特徴とする請求の範囲3に記載の光通信デバイス用基材。

5. $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$ における平均熱膨張係数が $-55 \sim -120 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ であり、 β -石英固溶体もしくは β -ユークリプタイト固溶体を主結晶として含有するセラミックスまたはガラスセラミックスからなる光通信デバイス用基材の製造方法において、基材に対して 20°C 以上の温度での高温処理と 20°C 以下の温度での低温処理とを交互に各々複数回行ない高温処理と低温処理の温度差が $40 \sim 240^{\circ}\text{C}$ であることを特徴とする光通信デバイス用基材の製造方法。

6. 基材に対して -40°C 以下での低温処理と、 $20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ での高温処理とを交互に各々複数回行なうことを特徴とする請求の範囲5に記載の光通信デバイス用基材の製造方法。

7. -40℃以下での1回の等温保持時間および20～200℃での1回の等温保持時間がそれぞれ60分以内であることを特徴とする請求の範囲6に記載の光通信デバイス用基材の製造方法。

8. 請求の範囲1～4のいずれかに記載の光通信デバイス用基材に、正の熱膨張係数を有する光部品を固定してなることを特徴とする光通信デバイス。

条約第 19 条 (1) に基づく説明書

請求の範囲第 4 項は、 $\text{Li}_2\text{O} : \text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$ のモル比を「1 : 1 ~ 1.3 : 2.5 ~ 3.2」に補正した。この補正後のモル比「1 : 1 ~ 1.3 : 2.5 ~ 3.2」は、出願時の明細書の実施例、表 1 及び表 2 に記載されている。

上記の補正は、出願時の明細書の第 5 項、第 26 ~ 27、第 6 項、第 14 ~ 15 行の記載に影響する。

請求の範囲第 1 項 ~ 第 3 項、第 5 項 ~ 第 8 項は、出願時のままで、補正はされていない。

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011501

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G02B6/00, G02B6/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G02B6/00, G02B6/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JOIS (JSTPLUS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-146693 A (Nippon Electric Glass Co., Ltd.), 21 May, 2003 (21.05.03), Par. Nos. [0024], [0025], [0029] to [0034]; Figs. 1, 2; particularly, example 3 (Family: none)	1-8
X	JP 2000-503967 A (Corning Inc.), 04 April, 2000 (04.04.00), Concrete examples 1 to 3; tables 1, 4, 5; Figs. 6, 7 & WO 1997/028480 A2	1-4, 8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
30 September, 2004 (30.09.04)

Date of mailing of the international search report
12 October, 2004 (12.10.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011501

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2003/014783 A1 (Nippon Electric Glass Co., Ltd.), 20 February, 2003 (20.02.03), Example 2; Figs. 1, 2 & US 2003/103754 A1	1, 2, 8
A	JP 2002-104841 A (Ohara Inc.), 10 April, 2002 (10.04.02), Examples 1, 3, 5 & EP 1193227 A1 & US 2002/58578 A1	1-4, 8
A	WO 2001/004672 A1 (Nippon Electric Glass Co., Ltd.), 18 January, 2001 (18.01.01), Examples 4, 5 & EP 1195626 A1 & US 6400885 B1	1-4, 8
A	SAKAMOTO, A. et al., Ceramic Substrate with Negative Thermal Expansion for Athermalization of Fiber Bragg Gratings. In: IEICE TRANSACTIONS ELECTRONICS, September 2000, Vol.E83-C, No.9, pages 1441 to 1446	4

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02B6/00, G02B6/10

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02B6/00, G02B6/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JOIS(JSTPLUS)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 2003-146693 A (日本電気硝子株式会社) 2003.05.21 段落24, 25, 29-34及び図1, 2 (特に、実施例3) (ファミリーなし)	1-8
X	J P 2000-503967 A (コーニング インコーポレイ テッド) 2000.04.04 具体例1-3、表1, 4, 5及び第6, 7図 & WO 1997/028480 A2	1-4, 8

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30.09.04

国際調査報告の発送日

12.10.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

高 芳徳

2 K

3103

電話番号 03-3581-1101 内線 3253

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 2003/014783 A1 (日本電気硝子株式会社) 2003.02.20 実施例2及び図1, 2 & US 2003/103754 A1	1, 2, 8
A	JP 2002-104841 A (株式会社オハラ) 2002.04.10 実施例1, 3, 5 & EP 1193227 A1 & US 2002/58578 A1	1-4, 8
A	WO 2001/004672 A1 (日本電気硝子株式会社) 2001.01.18 実施例4, 5 & EP 1195626 A1 & US 6400885 B1	1-4, 8
A	SAKAMOTO, A. et al., Ceramic Substrate with Negative Thermal Expansion for Athermalization of Fiber Bragg Gratings. In: IEICE TRANSACTIONS ELECTRONICS, SEPTEMBER 2000, VOL. E83-C, NO.9, PAGES 1441-1446	4